

骨材試験報告書

B 第 0 0 3 7 7 1 号

2026年 4月 1日

〒513-0809

三重県鈴鹿市西条6丁目32番地

TEL 059-382-8021

一般社団法人 三重県建設資材試験センター

鈴鹿試験場

承認署名者 技術管理者代理 新智博

三重県鈴鹿市磯山1丁目20番51号

磯山レミコン 株式会社 殿

2026年 3月 3日付けで持込依頼のあった試験結果は下記のとおりでした。

種別	細骨材	粗骨材	粗骨材
産地※	内部川流域	内部川流域	内部川流域
種類※	砂	砂利	砂利
大きさの範囲※	-----	25~5	40~20
識別番号	3771-1	3771-2	3771-3
試験項目:密度及び吸水率試験 試験方法:JIS A 1109:2020及びJIS A 1110:2020			
採取日※	3/2	3/2	3/2
試験日	3/5	3/5	3/5
表乾密度 (g/cm ³)	2.59 ✓	2.63 ✓	2.66 ✓
絶乾密度 (g/cm ³)	2.55 ✓	2.59 ✓	2.64 ✓
吸水率 (%)	1.68 ✓	1.54 ✓	0.95 ✓
試験項目:微粒分量試験 試験方法:JIS A 1103:2014			
採取日※	3/2	3/2	3/2
試験日	3/5	3/5	3/5
微粒分量 (%)	1.9 ✓	0.6 ✓	0.5 ✓
試験項目:粘土塊量の試験 試験方法:JIS A 1137:2014			
採取日※	3/2	3/2	3/2
試験日	3/9	3/9	3/9
粘土塊量 (%)	0.09 ✓	0.11 ✓	0.04 ✓
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

備考

試験実施場所: 一般社団法人 三重県建設資材試験センター 鈴鹿試験場 試験室

(注)※印は依頼者申請事項

