骨 材 試 験 報 告 書

B 第 0 0 3 7 8 6 号
2026年　5月　1日

〒513－0809
三重県鈴鹿市西条6丁目32番地
TEL 059－382－8021
一般社団法人　三重県建設資材試験センター
鈴 鹿 試 験 場

三重県鈴鹿市磯山1丁目20番51号
磯山レミコン　株式会社　　殿

承認署名者　技術管理者代理　高野 陽史

2026年　4月　7日付けで持込依頼のあった試験結果は下記のとおりでした。

種別	細骨材	粗骨材	粗骨材
産地 ※	内部川流域	内部川流域	内部川流域
種類 ※	砂	砂利	砂利
大きさの範囲 ※	-----	25～5	40～20
識別番号	3786－1	3786－2	3786－3
試験項目:密度及び吸水率試験　試験方法:JIS A 1109：2020及びJIS A 1110：2020			
採取日 ※	4／6	4／6	4／6
試験日	4／9	4／9	4／9
表乾密度（g／cm³）	2.58 ✓	2.66 ✓	2.64 ✓
絶乾密度（g／cm³）	2.53 ✓	2.63 ✓	2.61 ✓
吸水率 (%)	1.97 ✓	1.27 ✓	1.11 ✓
試験項目:微粒分量試験　試験方法:JIS A 1103：2014			
採取日 ※	4／6	4／6	4／6
試験日	4／8	4／8	4／8
微粒分量 (%)	0.6 ✓	0.3 ✓	0.4 ✓
試験項目:粘土塊量の試験　試験方法:JIS A 1137：2014			
採取日 ※	4／6	4／6	4／6
試験日	4／10	4／10	4／10
粘土塊量 (%)	0.08 ✓	0.00 ✓	0.02 ✓
----------	------	------	------
----------	------	------	------
----------	------	------	------
----------	------	------	------
----------	------	------	------
----------	------	------	------
----------	------	------	------
----------	------	------	------

備考

試験実施場所：一般社団法人　三重県建設資材試験センター 鈴鹿試験場 試験室

(注)※印は依頼者申請事項

全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目

適合　堤