骨 材 試 験 報 告 書

2026年5月1日

磯山レミコン株式会社

試験者　　堤　重樹

本報告書は、2026年 4月度の試験結果である。

種　別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産　地	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種　類	砂		砂利25		砂利40	
	5mm		25～5mm		40～5mm	
識別番号	1		2		3	
試験項目:ふるい分け試験　試験方法:JIS A 1102:2014						
採 取 日	4月1日		4月1日		4月1日	
試 験 日	4月2日		4月2日		4月2日	
ふるい目寸法(mm)	連続する各ふるいの間にとどまる百分率(%)	通過率(%)	連続する各ふるいの間にとどまる百分率(%)	通過率(%)	連続する各ふるいの間にとどまる百分率(%)	通過率(%)
50					0	100 ✓
40					0	100 ✓
30					11	89
25			0	100 ✓	11	78
20			30	70 ✓	29	49 ✓
15			20	50	14	35
10	0	100 ✓	21	29 ✓	15	20 ✓
5	0	99 ✓	27	2 ✓	19	1 ✓
2.5	12	88 ✓	2	0 ✓	1	0
1.2	22	66 ✓				
0.6	24	42 ✓				
0.3	19	23 ✓				
0.15	19	4 ✓				
試料の質量(g)	563.1		5487		－	
粗粒率	2.77 ✓		6.99 ✓		7.30 ✓	
ふるい分け方法	機械及び手動		手動		－	

粒　度　曲　線　図



備考

	工務課長・代理	担当者
適合	堤	日下