

骨材試験報告書

B 第 0 0 3 7 9 5 号
2026年 6月 1日

〒513-0809

三重県鈴鹿市磯山1丁目20番51号

三重県鈴鹿市西条6丁目32番地
TEL 059 333-8021

磯山レミコン 株式会社 殿

一般社団法人 三重県建設資材試験センター
鈴鹿試験場

承認署名者 技術管理者代理 高野 陽史



2026年 5月 1日付けで持込依頼のあった試験結果は下記のとおりでした。

種 別	細骨材	粗骨材	粗骨材
産 地 ※	内部川流域	内部川流域	内部川流域
種 類 ※	砂	砂利	砂利
大きさの範囲 ※	-----	25~5	40~20
識 別 番 号	3795-1	3795-2	3795-3
試験項目:密度及び吸水率試験 試験方法:JIS A 1109 : 2020及びJIS A 1110 : 2020			
採 取 日 ※	5/1	5/1	5/1
試 験 日	5/7	5/13	5/13
表 乾 密 度 (g / cm ³)	2.58 ✓	2.65 ✓	2.64 ✓
絶 乾 密 度 (g / cm ³)	2.53 ✓	2.62 ✓	2.61 ✓
吸 水 率 (%)	1.81 ✓	1.47 ✓	1.19 ✓
試験項目:微粒分量試験 試験方法:JIS A 1103 : 2014			
採 取 日 ※	5/1	5/1	5/1
試 験 日	5/7	5/7	5/7
微 粒 分 量 (%)	0.7 ✓	0.4 ✓	0.3 ✓
試験項目:粘土塊量の試験 試験方法:JIS A 1137 : 2014			
採 取 日 ※	5/1	5/1	5/1
試 験 日	5/13	5/13	5/13
粘 土 塊 量 (%)	0.14 ✓	0.06 ✓	0.07 ✓
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

備考

試験実施場所: 一般社団法人 三重県建設資材試験センター 鈴鹿試験場 試験室

