


# 骨材試験報告書

2026年6月1日

磯山レミコン株式会社


試験者 堤 重樹



本報告書は、2026年5月度の試験結果である。

種別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産地	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種類	砂		砂利25		砂利40	
	5mm		25~5mm		40~5mm	
識別番号	1		2		3	
試験項目:ふるい分け試験 試験方法:JIS A 1102:2014						
採取日	5月1日		5月1日		5月1日	
試験日	5月8日		5月8日		5月8日	
ふるい目寸法(mm)	連続する各ふるいの間にとどまる百分率(%)		連続する各ふるいの間にとどまる百分率(%)		連続する各ふるいの間にとどまる百分率(%)	
	通過率(%)		通過率(%)		通過率(%)	
50					0	100 ✓
40					0	100 ✓
30			0	100 ✓	11	89
25			0	100 ✓	11	78
20			26	74	28	50 ✓
15			21	53 ✓	15	35
10	0	100 ✓	24	29	16	19 ✓
5	0	99 ✓	28	1 ✓	18	1 ✓
2.5	12	88 ✓	1	0 ✓	1	0
1.2	22	66 ✓				
0.6	23	43 ✓				
0.3	20	23 ✓				
0.15	19	4 ✓				
試料の質量(g)	562.4		5429		-	
粗粒率	2.76 ✓		6.96 ✓		7.30 ✓	
ふるい分け方法	機械及び手動		手動		-	

粒度曲線図



備考

	工務課長・代理	担当者
適合	堤	中島