

骨材試験報告書

B 第 003801 号
2026年 7月 1日

〒513-0809

三重県鈴鹿市磯山1丁目20番51号
磯山レミコン 株式会社 殿

三重県鈴鹿市西条6丁目32番地

TEL 059-382-8021

一般社団法人 三重県建設資材試験センター
鈴鹿試験場

承認署名者 技術管理者代理 高野 陽史



2026年 6月 1日付けで持込依頼のあった試験結果は下記のとおりでした。

種 別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産 地 ※	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種 類 ※	砂		砂利		砂利	
大きさの範囲 ※	-----		25~5		40~20	
識別番号	3801-1		3801-2		3801-3	
試験項目:密度及び吸水率試験 試験方法:JIS A 1109:2020及びJIS A 1110:2020						
採 取 日 ※	6/1		6/1		6/1	
試 験 日	6/8		6/3		6/3	
表 乾 密 度 (g/cm ³)	2.57	✓	2.67	✓	2.67	✓
絶 乾 密 度 (g/cm ³)	2.52	✓	2.64	✓	2.64	✓
吸 水 率 (%)	1.96	✓	1.17	✓	0.96	✓
試験項目:微粒分量試験 試験方法:JIS A 1103:2014						
採 取 日 ※	6/1		6/1		6/1	
試 験 日	6/3		6/3		6/3	
微 粒 分 量 (%)	1.8	✓	0.1	✓	0.1	✓
試験項目:粘土塊量の試験 試験方法:JIS A 1137:2014						
採 取 日 ※	6/1		6/1		6/1	
試 験 日	6/5		6/5		6/5	
粘 土 塊 量 (%)	0.04	✓	0.06	✓	0.04	✓
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

備考

試験実施場所: 一般社団法人 三重県建設資材試験センター 鈴鹿試験場 試験室

