

骨 材 試 験 報 告 書

2026年8月3日


磯山レミコン株式会社

試験者 堤 重樹



本報告書は、2026年 7 月度の試験結果である。

種 別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産 地	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種 類	砂		砂利25		砂利40	
	5mm		25～5mm		40～5mm	
識別番号	1		2		3	
試験項目:ふるい分け試験 試験方法:JIS A 1102:2014						
採 取 日	7月1日		7月1日		7月1日	
試 験 日	7月2日		7月2日		7月2日	
ふるい目寸法(mm)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率(%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率(%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率(%)
50					0	100 ✓
40					2	98 ✓
30			0	100 ✓	10	88
25			0	100 ✓	10	78
20			26	74	28	50 ✓
15			21	53 ✓	16	34
10	0	100 ✓	24	29	15	19 ✓
5	0	99 ✓	26	3 ✓	18	1 ✓
2.5	13	87 ✓	3	0 ✓	1	0
1.2	23	64 ✓				
0.6	22	42 ✓				
0.3	20	22 ✓				
0.15	18	4 ✓				
試料の質量(g)	549.1		5431		-	
粗粒率	2.81 ✓		6.94 ✓		7.32 ✓	
ふるい分け方法	機械及び手動		手動		-	



備考

	工務課長・代理	担当者
適合	堤	中島