

骨材試験報告書

B 第 003811 号
2026年 9月 1日

〒513-0809

三重県鈴鹿市磯山1丁目20番51号

磯山レミコン 株式会社 殿

三重県鈴鹿市西条6丁目32番地

TEL 059-382-8021

一般社団法人 三重県建設資材試験センター

鈴鹿試験場

承認署名者 技術管理者代理 高野 陽史



2026年 8月 4日付けで持込依頼のあった試験結果は下記のとおりでした。

種 別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産 地 ※	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種 類 ※	砂		砂利		砂利	
大 き さ の 範 囲 ※	-----		25～5		40～20	
識 別 番 号	3811－1		3811－2		3811－3	
試験項目:密度及び吸水率試験 試験方法:JIS A 1109 : 2020及びJIS A 1110 : 2020						
採 取 日 ※	8／4		8／4		8／4	
試 験 日	8／12		8／12		8／12	
表 乾 密 度 (g / cm ³)	2. 59	✓	2. 66	✓	2. 64	✓
絶 乾 密 度 (g / cm ³)	2. 55	✓	2. 63	✓	2. 61	✓
吸 水 率 (%)	1. 73	✓	1. 45	✓	1. 28	✓
試験項目:微粒分量試験 試験方法:JIS A 1103 : 2014						
採 取 日 ※	8／4		8／4		8／4	
試 験 日	8／6		8／6		8／6	
微 粒 分 量 (%)	1. 2	✓	0. 2	✓	0. 2	✓
試験項目:粘土塊量の試験 試験方法:JIS A 1137 : 2014						
採 取 日 ※	8／4		8／4		8／4	
試 験 日	8／12		8／12		8／12	
粘 土 塊 量 (%)	0. 16	✓	0. 13	✓	0. 09	✓

(注)※印は依頼者申請事項

