

骨材試験報告書

B 第 003820 号

2026年 10月 1日

〒513-0809

三重県鈴鹿市西条6丁目32番地

TEL 059-382-8021

一般社団法人 三重県建設資材試験センター

鈴鹿試験場

三重県鈴鹿市磯山1丁目20番51号

磯山レミコン 株式会社 殿

承認署名者 技術管理者代理 高野 陽史



2026年 9月 1日付けで持込依頼のあった試験結果は下記のとおりでした。

種 別	細骨材	粗骨材	粗骨材
産 地 ※	内部川流域	内部川流域	内部川流域
種 類 ※	砂	砂利	砂利
大きさの範囲 ※	-----	25~5	40~20
識 別 番 号	3820-1	3820-2	3820-3
試験項目:密度及び吸水率試験 試験方法:JIS A 1109:2020及びJIS A 1110:2020			
採 取 日 ※	9/1	9/1	9/1
試 験 日	9/3	9/8	9/8
表 乾 密 度 (g/cm ³)	2.58 ✓	2.67 ✓	2.64 ✓
絶 乾 密 度 (g/cm ³)	2.54 ✓	2.63 ✓	2.61 ✓
吸 水 率 (%)	1.54 ✓	1.31 ✓	1.30 ✓
試験項目:微粒分量試験 試験方法:JIS A 1103:2014			
採 取 日 ※	9/1	9/1	9/1
試 験 日	9/2	9/8	9/8
微 粒 分 量 (%)	1.6 ✓	0.4 ✓	0.2 ✓
試験項目:粘土塊量の試験 試験方法:JIS A 1137:2014			
採 取 日 ※	9/1	9/1	9/1
試 験 日	9/4	9/10	9/10
粘 土 塊 量 (%)	0.04 ✓	0.03 ✓	0.09 ✓
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

備考

試験実施場所: 一般社団法人 三重県建設資材試験センター 鈴鹿試験場 試験室

(注)※印は依頼者申請事項

1/1

全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目

