骨 材 試 験 報 告 書

B 第 0 0 3 8 3 3 号
2026年 11月 2日

〒513－0809
三重県鈴鹿市西条6丁目32番地
TEL 059－382－8021
一般社団法人 三重県建設資材試験センター
鈴 鹿 試 験 場

三重県鈴鹿市磯山1丁目20番51号
磯山レミコン 株式会社 殿

承認署名者 技術管理者代理 高野 陽史

2026年10月 2日付けで持込依頼のあった試験結果は下記のとおりでした。

種別	細骨材	粗骨材	粗骨材
産地 ※	内部川流域	内部川流域	内部川流域
種類 ※	砂	砂利	砂利
大きさの範囲 ※	-----	25～5	40～20
識別番号	3833－1	3833－2	3833－3
試験項目：密度及び吸水率試験　試験方法：JIS A 1109：2020及びJIS A 1110：2020			
採取日 ※	10／1	10／1	10／1
試験日	10／8	10／15	10／15
表乾密度（g／cm³）	2.59 ✓	2.63 ✓	2.64 ✓
絶乾密度（g／cm³）	2.55 ✓	2.59 ✓	2.60 ✓
吸水率 (%)	1.54 ✓	1.57 ✓	1.34 ✓
試験項目：微粒分量試験　試験方法：JIS A 1103：2014			
採取日 ※	10／1	10／1	10／1
試験日	10／8	10／8	10／8
微粒分量 (%)	1.0 ✓	0.4 ✓	0.2 ✓
試験項目：粘土塊量の試験　試験方法：JIS A 1137：2014			
採取日 ※	10／1	10／1	10／1
試験日	10／13	10／13	10／13
粘土塊量 (%)	0.04 ✓	0.01 ✓	0.05 ✓
----------	------	------	------
----------	------	------	------
----------	------	------	------
----------	------	------	------
----------	------	------	------
----------	------	------	------
----------	------	------	------
----------	------	------	------

備考

試験実施場所：一般社団法人 三重県建設資材試験センター 鈴鹿試験場 試験室

(注)※印は依頼者申請事項

全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目

適合 提