骨 材 試 験 報 告 書

2026年11月2日


磯山レミコン株式会社

試験者　　堤　重樹

本報告書は、2026年 10月度の試験結果である。

種　別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産　地	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種　類	砂		砂利25		砂利40	
	5㎜		25～5㎜		40～5㎜	
識別番号	1		2		3	
試験項目：ふるい分け試験　　試験方法：JIS A 1102:2014						
採 取 日	10月5日		10月5日		10月5日	
試 験 日	10月6日		10月6日		10月6日	
ふるい目寸法(㎜)	連続する各ふるいの間にとどまる百分率(%)	通過率(%)	連続する各ふるいの間にとどまる百分率(%)	通過率(%)	連続する各ふるいの間にとどまる百分率(%)	通過率(%)
50					0	100 ✓
40					0	100 ✓
30			0	100 ✓	10	90
25			0	100 ✓	11	79
20			23	77	30	49 ✓
15			22	55 ✓	14	35
10	0	100 ✓	21	34	15	20 ✓
5	0	99 ✓	31	3 ✓	18	2 ✓
2.5	14	86 ✓	3	0 ✓	2	0
1.2	24	62 ✓				
0.6	21	41 ✓				
0.3	20	21 ✓				
0.15	17	4 ✓				
試料の質量(g)	539.1		5331		－	
粗粒率	2.86 ✓		6.86 ✓		7.29 ✓	
ふるい分け方法	機械及び手動		手動		－	

粒　度　曲　線　図



備考

	工務課長・代理	担当者
適合	堤	中島